

Cinta Impresa Flexográfica: Uso 200 Pesado (1 a 3 tintas) Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

Cinta adhesiva diseñada específicamente para usos industriales, elaborada con polipropileno biorientado que otorga a la cinta gran resistencia a la tensión y a la rotura, conformada con un mayor depósito de adhesivo que provee al usuario seguridad y estabilidad. Impresas de forma personalizada con diseños y logotipos en un amplio abanico de colores. (Previa consulta del agente de ventas)
Flexográfica: Impresa sobre el respaldo de la cinta, lado posterior a la capa de adhesivo con un máximo de 3 tintas.



RECOMENDACIONES DE USO

Para diferenciar, publicitar o identificar sus productos y empaques con impresiones de alta calidad. Puede contener datos impresos como: Nombre y dirección de la compañía y/o sucursales, leyendas de seguridad, identificación personalizada para facilitar la detección de lotes; también es útil para campañas comerciales, promociones, etc. Práctico para su aplicación manual o por máquinas encintadoras, ya sean automáticas o semiautomáticas.



COLORES

Transparente  Canela  Blanco 



FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 7 meses en cintas flexográficas desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores.
El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21°C y 51% de humedad relativa.
Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición		Especificación	
Sustrato		BOPP (Polipropileno Biorientado)	
Adhesivo		Acrílico Base Agua	
Activación de adhesivo		Sensible a la Presión	
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor de Sustrato	25 micras	1.0 mils	PSTC-133
Espesor de Adhesivo seco	22 micras	0.9 mils	PSTC-133
Espesor Total	47 ± 1 micras	1.9 ± 0.039 mils	PSTC-133
Composición de Solventes Orgánicos	0 %	0 %	N/A
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero180° (Peel)	575 g/pulgadas	20 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	775 g/pulgadas	27 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	50 horas	50 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	35 ± 10% N/cm	20 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	150 ± 20 %	150 ± 20 %	PSTC-131
Propiedades Eléctricas / Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Temperatura Mínima de Aplicación	0 °C	32 °F	NTK
Temperatura Máxima de Aplicación	35 °C	95 °F	NTK
Medidas 	Unidades Métricas		Unidades Estándar
Ancho	12, 24, 36, 44, 48, 72 mm		0.47, 0.94, 1.41, 1.9, 2.83 pulgadas
Largo	50, 100, 150, 910 m		55, 110, 166, 1000 yardas

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.