

Forralibro Autoadherible

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

El Forralibro Autoadherible Navitek está diseñado para facilitar el forrado de libros y cuadernos, ofreciendo una excelente protección para diversas superficies. Es un producto ecológico, compuesto por una película de polipropileno grueso con adhesivo base agua y un respaldo de papel siliconado (liner).

Su soporte de polipropileno garantiza una aplicación rápida, uniforme y altamente resistente a la fricción y al desgaste diario, prolongando la vida útil del material cubierto. El respaldo cuenta con un precorte central para facilitar la fijación inicial, así como una guía cuadriculada que simplifica el cálculo de las dimensiones exactas.

Gracias a sus propiedades de adhesión, permite corregir errores de colocación fácilmente, desprendiéndose y volviéndose a reposicionar.



RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para usarse en trabajos escolares y de oficina, para proteger y forrar libros, libretas, cuadros, posters, etc.



COLORES

Natural 



FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará el forralibro adherible esté limpio, seco y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje del forralibro autoadherible Navitek son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición		Especificación	
Sustrato		BOPP (Polipropileno Bi Orientado)	
Liner		Papel Siliconado (Impresión azul)	
Adhesivo		Acrílico Base Agua	
Activación de adhesivo		Sensible a la Presión	
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor de Sustrato	55 micras	2.2 mils	PSTC-133
Espesor del Liner	85 micras	3.3 mils	PSTC-133
Espesor del Adhesivo Seco	10 micras	0.39 mils	PSTC-133
Espesor Total	150 ± 2 micras	5.9 ± 0.078 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	250 g/pulgadas	9 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	500 g/pulgadas	18 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	5 horas	5 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	11 ± 10% N/cm	6 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	400 ± 20 %	400 ± 20 %	PSTC-131
Propiedades Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Temperatura de servicio (operación máxima)	De 0°C a 60°C	De 32°F a 104°F	
Temperatura de aplicación	De 0°C a 45°C	De 32°F a 113°F	
Medidas	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	
Ancho	36 cm	14.2 pulgadas	
Largo	0.5 m	0.55 yardas	

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.