

Forro Adhesivo Diamante Colores

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

Forro adhesivo Navitek, desarrollado específicamente para forrar, proteger y cubrir superficies. Está compuesto por una capa de adhesivo acrílico base agua sobre una película de PVC flexible y un liner de papel siliconado.

El soporte de PVC lo hace flexible y fácil de manipular. Su buena conformabilidad y flexibilidad, facilita la aplicación proviendo una capa uniforme para revestir superficies. Confiere un acabado lustroso a cualquier superficie. Posee un diseño impreso en el papel respaldo de forma cuadriculada a escala, numerada, con instrucciones, que hace muy simple determinar la geometría y dimensiones del forro que se utilizará para revestir una superficie determinada. Es un producto ecológico, de buena adhesión, que permite desprenderse en caso de colocarse de manera errónea y volverse a reposicionar.



RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para usarse en trabajos escolares y de oficina, para proteger y forrar libros, libretas, cuadros, posters, etc.



COLORES



Amarillo, verde, azul, rojo y negro.



FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará el forro adhesivo esté limpio, seco y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las Mica Adhesiva Navitek son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición	Especificación		
Sustrato	PVC Flexible		
Liner	Papel Siliconado (Impresión azul)		
Adhesivo	Acrílico Base Agua		
Activación de adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor de Sustrato	45 micras	1.8 mils	PSTC-133
Espesor del Liner	60 micras	2.4 mils	PSTC-133
Espesor del Adhesivo Seco	9 micras	0.4 mils	PSTC-133
Espesor Total	114 ± 2 micras	4.5 ± 0.078 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	250 g/pulgadas	9 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	500 g/pulgadas	18 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1kg (Poder de Fijación)	5 horas	5 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	15.5 ± 10% N/cm	8.8 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	220 ± 20 %	220 ± 20 %	PSTC-131
Propiedades Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Temperatura de servicio (operación máxima)	De 0°C a 60°C	De 32°F a 140°F	
Temperatura de aplicación	De 0°C a 45°C	De 32°F a 113°F	
Medidas	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	
Ancho	45 cm	17 3/4 pulgadas	
Largo	2, 5, 10, 20 m	2, 5, 11, 22 yardas	

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de PSTC, ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determinen la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie está autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.