



## CARACTERÍSTICAS

Diseñada para impresores exigentes, la cinta Impresores Uso Pesado incorpora película BOPP y adhesivo acrílico que proporciona una base confiable para impresión flexográfica. Requiere tratamiento de superficie previo para garantizar una óptima adherencia de tintas. Su estructura biorientada ofrece alta resistencia mecánica y estabilidad dimensional, lo que la hace ideal para procesos industriales de conversión. El adhesivo, libre de solventes, asegura compatibilidad ambiental y un desempeño constante ante variaciones de temperatura. Perfecta para el desarrollo de cintas con adhesión superior y alta calidad de impresión.



## RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para empresas dedicadas a la fabricación y personalización de cintas adhesivas impresas para el cerrado y embalaje.



## COLORES

Transparente  Canela  Blanco 



## TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas son de 21°C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

| Composición                                                                                   | Especificación                                     |                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sustrato                                                                                      | BOPP (Polipropileno Biorientado)                   |                                                    |                                     |
| Adhesivo                                                                                      | Acrílico Base Agua                                 |                                                    |                                     |
| Activación de Adhesivo                                                                        | Sensible a la Presión                              |                                                    |                                     |
| Composición                                                                                   | Especificación en unidades Métricas                | Especificación en unidades estándar                | Método de prueba                    |
| Espesor de Sustrato                                                                           | 25 micras                                          | 1.0 mils                                           | PSTC-133                            |
| Espesor de Adhesivo seco                                                                      | 21 micras                                          | 0.8 mils                                           | PSTC-133                            |
| Espesor Total                                                                                 | 46 ± 2 micras                                      | 1.8 ± 0.079 mils                                   | PSTC-133                            |
| Propiedades de Adhesión                                                                       | Especificación en unidades Métricas (Valor Mínimo) | Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo) | Método de prueba                    |
| Adhesión al Acero 180° (Peel)                                                                 | 600 g/pulgadas                                     | 21 oz/pulgadas                                     | PSTC-101                            |
| Loop Tack (Pegajosidad)                                                                       | 800 g/pulgadas                                     | 28 oz/pulgadas                                     | PSTC-16                             |
| Shear 1" x 1" x 1kg (Poder de Fijación)                                                       | 50 horas                                           | 50 horas                                           | PSTC-107                            |
| Propiedades Físicas Primarias                                                                 | Especificación en unidades Métricas (Valor Mínimo) | Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo) | Método de prueba                    |
| Resistencia a la Tensión                                                                      | 35 ± 10% N/cm                                      | 20 ± 10% lb/pulgadas                               | PSTC-131                            |
| Elongación                                                                                    | 150 ± 20%                                          | 150 ± 20%                                          | PSTC-131                            |
| Medidas  | Especificación en unidades métricas                |                                                    | Especificación en unidades estándar |
| Ancho                                                                                         | 144 mm                                             |                                                    | 5.67 pulgadas                       |
| Largo                                                                                         | 910 m                                              |                                                    | 995.2 yardas                        |

**Nota:** Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



## Garantías y recursos limitados:

**Navi Lux, S.A. de C.V.** garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

**LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.**

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

## Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.