

Impresores: Hot Melt

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

La cinta Impresores Hot Melt 500 se compone de una película de BOPP biorientado y adhesivo Hot Melt sensible a la presión, desarrollado para aplicaciones de cintas impresas por flexografía. Antes de imprimir, es necesario aplicar un tratamiento superficial que optimice la fijación de tintas. Su estructura le confiere adherencia, resistencia mecánica y estabilidad dimensional, lo que lo hace ideal para procesos industriales de conversión. Se ofrece en presentación minijumbo. El adhesivo, libre de disolventes, garantiza buen desempeño bajo condiciones ambientales variables.



RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para empresas dedicadas a la fabricación y personalización de cintas adhesivas impresas para el cerrado y embalaje.



COLORES

Transparente  Canela  Blanco 



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas son de 21°C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición	Especificación		
Sustrato	BOPP (Polipropileno Biorientado)		
Adhesivo	Hot Melt		
Activación de Adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	Especificación en unidades Métricas	Especificación en unidades estándar	Método de prueba
Espesor de Sustrato	25 micras	1.0 mils	PSTC-133
Espesor de Adhesivo seco	13 micras	0.5 mils	PSTC-133
Espesor Total	38 ± 2 micras	1.5 ± 0.079 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	Especificación en unidades Métricas (Valor Mínimo)	Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	900 g/pulgadas	32 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	1100 g/pulgadas	39 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1" x 1" x 1kg (Poder de Fijación)	50 horas	50 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Especificación en unidades Métricas (Valor Mínimo)	Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	35 ± 10% N/cm	20 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	150 ± 20%	150 ± 20%	PSTC-131
Medidas 	Especificación en unidades métricas		Especificación en unidades estándar
Ancho	144 mm		5.67 pulgadas
Largo	910 m		995.2 yardas

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.