



CARACTERÍSTICAS

La cinta Imper-Tek está elaborada con adhesivo de butilo de alta viscosidad recubierto por una lámina de aluminio que actúa como barrera protectora. Su diseño cuadrículado mejora la resistencia al desgarre y a impactos, y refleja más del 90 % de los rayos UV, prolongando su durabilidad en exteriores. Ofrece una adhesión firme y duradera sobre metal, vidrio, concreto, ladrillo y otros materiales, brindando un sellado impermeable y resistente a la intemperie. Soporta un amplio rango de temperaturas sin deformarse ni agrietarse, siendo ideal para reparaciones e impermeabilización en techos, muros y tuberías.



RECOMENDACIONES DE USO

La cinta Imper-Tek es ideal para sellar y unir juntas en materiales como cristal, acero, policarbonato, madera, aluminio y PVC. Se emplea en invernaderos, conductos, marquesinas, tejados, tragaluces, extractores tipo cebolla y ductos de ventilación, ofreciendo protección contra el paso de aire, agua, polvo y otros contaminantes. Es una solución versátil para impermeabilización y aislamiento eficientes.



COLORES

Aluminio (liner gris)



FORMA DE APLICACIÓN

Aplique la cinta sobre superficies limpias, secas y libres de grasa o contaminantes. Presione con firmeza para evitar burbujas y asegurar una adhesión uniforme. Espere al menos 24 horas antes de exponerla al agua. No se recomienda su uso sobre superficies con arena suelta ni en zonas que permanezcan sumergidas en agua durante largos periodos.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, las condiciones para el almacenaje son de 15°C a 28°C y 40% a 70 % de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Cinta Imper-TEK

Ficha Técnica

Composición		Especificación	
Respaldo		Aluminio	
Adhesivo		Caucho butílico	
Activación de Adhesivo		Sensible a la Presión	
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor de Respaldo	40 micras	1.6 mils	PSTC-133
Espesor total	1000 micras	39.3 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	1000 g/pulgadas	35.3 oz/pulgadas	PSTC-101
Tack inicial	#20	#20	GB/T 4852-2002
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	≥ 40 N/cm	≥ 22.8 lb/pulgadas	GB/T 30776-2014
Elongación	800%	800%	GB/T 30776-2014
Propiedades Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Temperatura de servicio (operación máxima)	De -40°C a 80°C	De -40°F a 176°F	
Temperatura de aplicación	De 0°C a 45°C	De 32°F a 113°F	
Medidas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Ancho	100 mm	3.9 pulgadas	
Largo	1,5 m	1,1, 5.46 yardas	



AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determinen la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie está autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.