



CARACTERÍSTICAS

La cinta invisible Navitek está fabricada sobre una película especial que la hace prácticamente imperceptible a simple vista. No amarillea, no se despegas ni transfiere adhesivo con el paso del tiempo.

Es segura, fácil de cortar y de manejar. También se puede escribir sobre ella y no deja marcas en las fotocopias. No es tóxica.



RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para uso en oficina, ya que proporciona un acabado profesional a cualquier trabajo. Recomendada para reparar documentos dañados, unir páginas, preparar documentos para fotocopiar o colocar avisos.



COLORES

Natural



FORMA DE APLICACIÓN

Para una correcta aplicación, es esencial que la superficie donde se aplicará la cinta esté limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida de este producto es de 1 año a partir de la fecha de fabricación. Se recomienda mantenerlo en su empaque original y almacenarlo lejos de fuentes de calor como luz solar directa o estantes cercanos a techos exteriores.

Los pisos fríos y la humedad también pueden afectar el desempeño del producto. Las condiciones recomendadas de almacenamiento son 2 °C y 51 % de humedad relativa.

Se recomienda rotar el inventario siguiendo la práctica de "Primeras entradas, primeras salidas (PEPS)".

Composición	Especificación		
Sustrato	BOPP (Polipropileno Biorientado)		
Adhesivo	Acrílico Base Agua		
Activación de adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor de Sustrato	30 micras	1.18 mils	PSTC-133
Espesor de Adhesivo seco	18 micras	0.709 mils	PSTC-133
Espesor Total	48 ± 1 micras	1.9 ± 0.039 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	550 g/pulgadas	19.4 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	750 g/pulgadas	26.4 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	50 horas	50 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	35 ± 10% N/cm	20 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	150 ± 20 %	150 ± 20 %	PSTC-131
Propiedades Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Temperatura de servicio (operación máxima)	De 0°C a 60°C	De 32°F a 140°F	
Temperatura de aplicación	De 0°C a 45°C	De 32°F a 113°F	
Medidas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Ancho	12 mm, 18 mm, 24 mm	1/2", 3/4", 1"	
Largo	33 m, 65 m	36 yd, 71 yd	

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.