

# Cinta de Empaque Hot Melt: Offiland

## Ficha Técnica



### CARACTERÍSTICAS

La cinta de empaque OFFILAND® es una cinta de grado económico elaborada con polipropileno biorientado que otorga a la cinta resistencia a la tensión y a la rotura, con adhesivo HOT MELT sensible a la presión brinda un buen balance en sus propiedades adhesivas. Es excelente para el cerrado de cajas. El adhesivo es amable con el medio ambiente ya que no contiene disolventes y puede ser aplicado en un amplio rango de condiciones climáticas y no compromete la integridad del empaque y de sus productos.



### RECOMENDACIONES DE USO

Para el empaque, cerrado de cajas, paquetes, bultos, bolsas de polietileno. Se puede aplicar manualmente o con ayuda de despachadores.



### COLORES

Transparente



### FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva esté limpio, seco y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



### TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de este producto son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

| Composición                                | Especificación                   |                                  |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Sustrato                                   | BOPP (Polipropileno Biorientado) |                                  |                  |
| Adhesivo                                   | Hot Melt                         |                                  |                  |
| Activación de adhesivo                     | Sensible a la Presión            |                                  |                  |
| Composición                                | Unidades Métricas                | Unidades Estándar                | Método de prueba |
| Espesor de Sustrato                        | 25 micras                        | 1.0 mils                         | PSTC-133         |
| Espesor de Adhesivo seco                   | 13 micras                        | 0.5 mils                         | PSTC-133         |
| Espesor Total                              | 38 ± 2 micras                    | 1.5 ± 0.079 mils                 | PSTC-133         |
| Propiedades de Adhesión                    | Unidades Métricas (Valor Mínimo) | Unidades Estándar (Valor Mínimo) | Método de prueba |
| Adhesión al Acero 180° (Peel)              | 550 g/pulgadas                   | 19 oz/pulgadas                   | PSTC-101         |
| Loop Tack (Pegajosidad)                    | 850 g/pulgadas                   | 30 oz/pulgadas                   | PSTC-16          |
| Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)        | 50 horas                         | 50 horas                         | PSTC-107         |
| Propiedades Físicas Primarias              | Unidades Métricas                | Unidades Estándar                | Método de prueba |
| Resistencia a la Tensión                   | 35 ± 10% N/cm                    | 20 ± 10% lb/pulgadas             | PSTC-131         |
| Elongación                                 | 150 ± 20 %                       | 150 ± 20 %                       | PSTC-131         |
| Propiedades Térmicas                       | Unidades Métricas                | Unidades Estándar                |                  |
| Temperatura de servicio (operación máxima) | De 0°C a 55°C                    | De 32°F a 131°F                  |                  |
| Temperatura de aplicación                  | De 0°C a 45°C                    | De 32°F a 113°F                  |                  |
| Medidas                                    | Unidades Métricas                | Unidades Estándar                |                  |
| Ancho                                      | 48 mm                            | 2 pulgadas                       |                  |
| Largo                                      | 100, 137, 150 m                  | 110, 150, 166 yardas             |                  |

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



## Garantías y recursos limitados:

**Navi Lux, S.A. de C.V.** garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

**LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.**

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

## Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.