Navitek®
CINTAS ADHESIVAS

205
Cinta MOPP 75 µm
Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

Cinta adhesiva industrial diseñada para la sujeción y protección temporal de componentes electrodomésticos.

Fabricada con película de polipropileno mono-orientado (MOPP), que proporciona una buena resistencia a la tensión, y adhesivo de caucho natural, que permite una remoción limpia sin dejar residuos adhesivos.

Su construcción está orientada a aplicaciones de exigencia moderada que requieren asegurar componentes y productos durante los procesos de fabricación, manipulación y transporte, facilitando la protección temporal de paneles, cables de alimentación y componentes internos de electrodomésticos.

RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para la sujeción y protección de componentes de electrodomésticos durante los procesos de fabricación, ensamble y transporte. Recomendada para trabajos de exigencia moderada que requieren una fijación confiable y una remoción limpia, sin dejar residuos adhesivos bajo condiciones adecuadas de uso.

COLORES ○ ●

Disponible en color: azul y blanco

FORMA DE APLICACIÓN

Para asegurar una adhesión óptima, la superficie debe encontrarse limpia, seca y libre de polvo o grasa. Se debe aplicar con presión firme y uniforme a lo largo de todo el contacto, utilizando la mano o un rodillo si el área lo permite. El producto no es apto para su reaplicación una vez retirado.

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores.

El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21°C y 51% de humedad relatica. Se recomienda rotal el stock según la práctica de “primeras entradas, primeras salidas”

Composición	Especificación		
Sustrato	MOPP (Polipropileno Mono Orientado)		
Adhesivo	Caucho Natural		
Activación de Adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	**Unidades Métricas**	**Unidades Estándar**	**Método de prueba**
Espesor de sustrato	60 micras	2.4 mils	PSTC-133
Espesor de adhesivo seco	15 micras	0.6 mils	PSTC-133
Espesor Total	75 ± 5 micras	2.95 ± 0.2 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	**Unidades Métricas (Valor Mínimo)**	**Unidades Estándar (Valor Mínimo)**	**Método de prueba**
Adhesión al Acero 180° (Peel)	460 g/pulgadas	16.2 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	750 g/pulgadas	26.5 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1" x 1" x 1kg (Poder de Fijación)	80 horas	80 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	**Unidades Métricas (Valor Mínimo)**	**Unidades Estándar (Valor Mínimo)**	**Método de prueba**
Resistencia a la Tensión	120 N / cm	68.5 Lb / pulgada	PSTC-131
Elongación	12%	12%	PSTC-131
Propiedades Térmicas	**Unidades Métricas**	**Unidades Estándar**	
Temperatura de servicio (operación máxima)	De 0° C a 70° C	De 32° F a 158° F	
Temperatura de aplicación	De 0° C a 45° C	De 32° F a 113° F	
Medidas	**Unidades Métricas**	**Unidades Estándar**	
Ancho	18, 24, 36, 48, 144 mm	3/4, 1, 1 1/2, 2, 5 11/16 pulgadas	
Largo	50 m	55 yardas	



AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determien la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie esta autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

Para más información: Servicio a Cliente: +52 (55) 5488-5180 // e-mail: ventasntk@navitek.com.mx // www.navitek.com.mx NavitekCintas

Navitek®
CINTAS ADHESIVAS

Garantía

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek.** A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek.**

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto Navitek, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.